

# Строение многопроволочных жил разных диаметров



Сечение жилы в мм <sup>2</sup>	Диаметр жилы в мм	Строение жилы (кол-во проволок x диаметр проволок в мм)
0,1	0,42	13x0,1
0,14	0,48	7x0,16
	0,49	18x0,1
0,18	0,54	10x0,15
0,22	0,6	7x0,2
0,25	0,66	15x0,15
	0,65	32x0,1
0,34	0,75	7x0,25
0,38	0,8	19x0,16
0,5	0,9	7x0,3
	0,95	16x0,2
	0,9	19x0,18
0,75	1,15	24x0,2
	1,15	19x,0,23
1	1,32	32x0,2
	1,3	19x0,26
1,5	1,63	48x0,2
	1,61	37x0,23
2,5	2,07	50x,025
	2,03	37x0,29
4	2,61	56x0,3
6	3,19	48x0,4
10	4,16	80x,0,4
16	5,76	126x0,4
25	7,48	196x0,4

